



KARTA TECHNICZNA

FARBA SILIKONOWA ELEWACYJNA

Farba przeznaczona do wymalowań elewacji . Dzięki kompozycji ponad dwudziestu idealnie dobranych składników uzyskaliśmy produkt o doskonałych właściwościach aplikacyjnych i użytkowych i wysokiej odporności na agresję biologiczną oraz warunki atmosferyczne.

Cechy produktu:

<ul style="list-style-type: none">• Wysoka odporność na szorowanie• Brak wyblyszczania przy tarcu powłoki• Wysoka przyczepność• Brak chlapania• Farba filtrowana• Bardzo lekkie prowadzenie wałka	<ul style="list-style-type: none">• Długotrwałość koloru• Wysokie napełnienie mieszanki• Wysoka odporność na grzyby i glony• Bardzo długi czas otwarty• Możliwość barwienia 2024 kolory
--	---

<p>Skład:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wodna dyspersja polimeru• Węglan wapnia• Dodatki uszlachetniające• wosk• Talk	<ul style="list-style-type: none">• Wydajność: 7-9m²/L• Czas schnięcia: ok. 2 godziny• Opakowanie: 5L ; 10L
---	--

P.P.H.U. "TRAWERTYN" TECHNIKA WYKONCZEN BUDOWLANYCH, MARCIN TASARZ

ŁOBODNO , PRUSA 12 , 42-125 KAMYK Tel. 500178689 343101325

Warunki wykonywania prac:

Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do wykonywania wymalowania należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów betonowych. Podłoża pod malowanie powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się

Przygotowanie podłoża:

Podłoża muszą być oczyszczone i odpowiednio przygotowane. Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą odpowiednich środków. Miejsca połączeń różnego rodzaju podłoży, bruzdy instalacyjne i inne miejsca narażone na spękanie konstrukcyjne za zbroić siatką z włókna szklanego.

Rodzaje podłoża:

Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować koncentratem FIXGRUNT koncentrat W ROZCIEŃCZENIU 1 DO 6

W celu renowacji tynku akrylowego, silikonowego elewacyjnego : Zagruntować koncentratem FIXGRUNT koncentrat W ROZCIEŃCZENIU 1 DO 6

Stare tynki wapienne przeznaczone do renowacji: Zagruntować FIXGRUNT koncentrat W ROZCIEŃCZENIU 1 DO 3 lub 1 do 4 w zależności od stopnia chłonności.

Przygotowanie produktu:

Produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do wymaganej konsystencji. Właściwą konsystencję należy dobrać robiąc próbę na ścianie.

Sposób użycia:

Powłokę nanosić wałkiem z włosiem minimum 13mm lub natryskowo. Należy pamiętać o dokładnym rozprowadzeniu produktu na powierzchni aby zapewnić równomiernie cienką warstwę .

Uwagi wykonawcze:

Po zakończeniu prac pomieszczenie wentylować. Narzędzia myć wodą

Przechowywanie:

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega przepisom ADR.

Data utworzenia 01,09,2019 Łobodno